

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πρόσθετο για ματ όψη, ειδικά σχεδιασμένο για ανάμιξη με φινιρίσματα και βερνίκια ενός μέρους της International, ώστε να παράγονται διάφορα φινιρίσματα με γυαλιστερή, σατινέ ή ματ όψη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Χρώμα	ΥΜΑ715
Συγκεκριμένη Βαρύτητα	1.010
Όγκοι στερεών	48%
Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος	2 χρόνια
VOC (Όπως παρέχεται)	412 g/lit
Διαστάσεις Μονάδας	750 ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Στέγνωμα

Επικάλυψη

Θερμοκρασία Υποστρώματος

Επικαλυμμένο από	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία	Ακολουθήστε τις οδηγίες προετοιμασίας που γράφει η ετικέτα του τελειώματος ή του βερνικιού στα οποία προστίθεται το Matting Additive.
Μέθοδος	Ανακατέψτε τα επιμέρους προϊόντα πριν από την ανάμιξη. Το επίπεδο στιλπνότητας θα μειωθεί εκεί όπου η ποσότητα Matting Additive αυξάνεται. Η αδιαφάνεια του επιλεγμένου τελειώματος θα επηρεαστεί μόλις προστεθεί το καθαρό σχετικό πρόσθετο. Εφαρμόστε το πρότυπο τελείωμα πρώτα και αποτελειώστε με το αναμιγμένο (κατάλληλο) υλικό ως τελευταία επίστρωση, ή εφαρμόστε πολλαπλές επιστρώσεις μέχρις ότου επιτευχθεί πλήρης αδιαφάνεια. Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Υποδείξεις	<p>Ανάμιξη ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ: Toplac: 25% προσθήκη Matting Additive κατ' όγκο για να επιτευχθεί έως 30% μείωση της γυαλάδας. 50% προσθήκη Matting Additive κατ' όγκο για να επιτευχθεί έως 80% μείωση της γυαλάδας. 75% προσθήκη Matting Additive κατ' όγκο για να επιτευχθεί έως 95% μείωση της γυαλάδας. Για μεγάλες επιφάνειες, βεβαιωθείτε ότι έχει αναμιχθεί όλος ο όγκος της βαφής με το πρόσθετο ματ πριν αρχίσετε την εφαρμογή. Η ματ όψη μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το χρώμα.</p> <p>Διαλύτης ΥΤΑ800 Διαλυτικά No.1</p> <p>Αραίωμα Το Matting Additive μπορεί να αραιωθεί κατά 5% πριν την ανάμιξη με Topcoat ή Varnish. Χρησιμοποιήστε Thinners No.1.</p> <p>Συμβατικός ψεκασμός (Μόνο για επαγγελματική εφαρμογή με σπρέι) Πίεση: 3-4 bar. Διαστάσεις άκρου έγχυσης: 1.1-1.4 mm. Για εφαρμογή ψεκασμού προσαρμοσμένων βερνικιών ενός πακέτου ή τελειωμάτων, ακολουθήστε τις οδηγίες στο φύλλο δεδομένων για το συγκεκριμένο προϊόν.</p> <p>Άλλο Η προσθήκη Matting Additive σε ένα τελείωμα ή βερνίκι δεν θα έχει επιπτώσεις στο στέγνωμα ή τα επικαλυπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Δεν θα επηρεάσει την αντοχή της τελειωμένης επιφάνειας. Όπως με όλους τους τύπους επιστρώσεων μειωμένης στιλπνότητας, το τελείωμα που θα προκύψει δεν θα έχει τις ίδιες ιδιότητες διατήρησης καθαρότητας όπως μία επίστρωση πλήρους στιλπνότητας. Εάν όλο το αναμιγμένο (ανακατωμένο) υλικό δεν χρησιμοποιηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια ημερομηνία αργότερα. Απλά ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Θα πρέπει να δοκιμάζετε σε ένα μη ζωτικό σημείο πριν την εφαρμογή πλήρους κλίμακας.</p>
Μερικά Σημαντικά Σημεία	Ειδικά διαμορφωμένο για εξωτερική χρήση. Η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να είναι ελάχιστη 15°C/60°F και μέγιστη 30°C/86°F. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C. Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F.
Συμβατότητα/Υποστρώματα	Κατάλληλο για χρήση μόνον με βερνίκια ενός πακέτου ή τελειώματα.
Αριθμός Επιστρώσεων	Μεταβλητό

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποθήκευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Matting Additive εξασφαλίστε ότι μεταξύ των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Το Matting Additive πρέπει να φυλάγεται σε κοντέινερ κλεισμένο με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.

Ασφάλεια

ΓΕΝΙΚΑ:

Διαβάστε τα περί ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας.

ΔΙΑΘΕΣΗ:

Μη πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιήστε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε.

Τα υπολείμματα του Matting Additive δεν πρέπει να απορριφθούν μέσω της αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου ή να πεταχτούν σε ελεύθερο σκουπιδότοπο χωρίς άδεια. Η απόρριψη των κατάλοιπων πρέπει να γίνει με συνεννόηση με τις αρχές.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρού εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.